



ADHESOL™
adhesive solutions

Клеевые составы
в производстве и обслуживании
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА



ADHESOL ES 150S

- 01 - устранение люфта, восстановление поврежденных резьб
- 02 - приклеивание магнитов на статор

ADHESOL ES 180B

- 03 - гидрозащита батареи и отвод тепла
- 04 - гидрозащита и укрепление обмоток



ADHESOL ES 150S



Термоотверждаемый вибростойкий однокомпонентный клей на основе эпоксидной смолы. Специально разработан для склеивания металлических поверхностей, в случаях, когда требуется высокопрочное, вибростойкое и ударопрочное kleевое соединение. ES 150S обеспечивает отличную стойкость к работе в сложных условиях, в т.ч. к уличным условиям эксплуатации

Особенности и преимущества

- ✓ Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам
- ✓ Отличная адгезия различным материалам
- ✓ Высокая прочность на сдвиг и на отрыв
- ✓ Не даёт усадку
- ✓ Герметизирует соединение, препятствуя возникновению коррозии



ADHESOL ES 180B

Теплопроводный термоотверждаемый вибростойкий однокомпонентный клей на основе эпоксидной смолы. Специально разработан для склеивания металлических поверхностей, в случаях, когда требуется теплопроводность и устойчивость к высоким температурам. ES 180B обеспечивает изделию отличную герметичность (защиту от влаги и пыли), а так же защиту от перегрева.

Особенности и преимущества

- ✓ Химически нейтрален к склеиваемым материалам
- ✓ Высокая теплопроводность и термостойкость
- ✓ Возможность нанесения трафаретным способом
- ✓ Отличная работоспособность в уличных условиях эксплуатации
- ✓ Хорошая адгезия к различным материалам

Характеристики:

Условия застывания	при 100°C - 120 мин,
	при 150°C - 20 мин
Вязкость (при +25°C)	густая паста
Цвет	серебристый
Максимальный заполняемый зазор	3-5 мм
Твердость по Шору D	80 ед.
Прочность на сдвиг (ISO4587)	21-47 МПа
Температура стеклования	120°C
Рабочая температура	-40+180 °C

Характеристики:

Условия застывания	при 100°C - 120 мин,
	при 150°C - 20 мин
Вязкость (при +25°C)	600 000-800 000 мПа·с
Цвет	чёрный
Максимальный заполняемый зазор	5 мм
Твердость по Шору D	84 ед.
Прочность на сдвиг (ISO4587)	21-47 МПа
Температура стеклования	105°C
Рабочая температура	-40+85 °C