



Клеевые составы
в производстве и обслуживании
ТЕПЛООБМЕННИКОВ



01



02



03

04



ADHESOL ES 150S

- 01 Герметизация зазора между трубами и торцевой пластиной
- 02 Герметизация и фиксация медных трубок к алюминиевому радиатору
- 03 Приклеивание тонкостенных алюминиевых ребер к коллектору

ADHESOL ES 170B

- 04 Склейивание алюминиевой волнообразной ленты с плоской алюминиевой трубкой

ADHESOL ES 150S

Термоотверждаемый вибростойкий однокомпонентный клей на основе эпоксидной смолы. Специально разработан для склеивания металлических поверхностей, в случаях, когда требуется высокопрочное, вибростойкое и ударопрочное kleевое соединение. Обеспечивает отличную стойкость к работе в сложных условиях, в т.ч. к уличным условиям эксплуатации.

Особенности и преимущества

- ✓ Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам
- ✓ Отличная адгезия к различным материалам
- ✓ Высокая прочность на сдвиг и на отрыв
- ✓ Не дает усадку
- ✓ Герметизирует соединение, препятствуя возникновению коррозии



ADHESOL ES 170B

Универсальный термоотверждаемый однокомпонентный клей на основе эпоксидной смолы. Специально разработан для прочного склеивания металлических поверхностей и способен заменить механические способы соединения деталей, такие как: припой, сварка, клепка и тд. Обеспечивает отличную герметичность изделия (защиту от влаги и пыли) а так же предотвращает образование коррозии в месте kleевого соединения.

Особенности и преимущества

- ✓ Химически нейтрален к склеиваемым материалам
- ✓ Отличная химическая устойчивость к большинству агрессивных веществ
- ✓ Возможность нанесения трафаретным способом
- ✓ Отличная работоспособность в уличных условиях эксплуатации
- ✓ Хорошая адгезия к различным материалам



Характеристики:

Условия застывания	при 100°C - 120 мин, при 150°C - 20 мин
Вязкость (при +25°C)	густая паста
Цвет	серебристый
Максимальный заполняемый зазор	3-5 мм
Твердость по Шору D	80 ед.
Прочность на сдвиг (ISO4587)	21-47 МПа
Температура стеклования	120°C
Удлинение при разрыве	2-3%
Рабочая температура	-40+180°C

Характеристики:

Условия застывания	при 120°C - 60 мин, при 180°C - 20 мин
Вязкость (при +25°C)	250.000-500.000 мПа°C
Цвет	чёрный
Максимальный заполняемый зазор	5 мм
Твердость по Шору D	80 ед.
Прочность на сдвиг (ISO4587)	21-41 МПа
Температура стеклования	130°C
Удлинение при разрыве	<1%
Рабочая температура	-40+85 °C